

Dekvloeren				
Beschrijving	Tolerantie	Klasse	Bron	Meetmethode
Tolerantie van de peilmerken tov het referentiepeil ^{(1) (6)}	A ≤ 10 m: ± 2 mm 10 m < A ≤ 50 m: ± 3 mm A > 50 m: ± 5 mm	/	TV 189	Meetmethode
Tolerantie op het peil van de draagvloer ^{(2) (6)}	d ≤ 3 m: ± 10 mm 3 m < d ≤ 6 m: ± 15 mm 6 m < d ≤ 15 m: ± 20 mm	/	TV 189	Meetmethode
Tolerantie op het peil van de afgewerkte dekvloer ⁽³⁾	d ≤ 3 m: ± 6 mm 3 m < d ≤ 6 m: ± 8 mm 6 m < d ≤ 15 m: ± 10 mm	Klasse 1 (strengere tolerantie)	TV 189	Meetmethode
	d ≤ 3 m: ± 8 mm 3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm 6 m < d ≤ 15 m: ± 14 mm	Klasse 2 (normale tolerantie)		
Vlakheidstolerantie voor de draagvloer ^{(4) (6)}	± 8 mm/ 1 m ± 9 mm/ 2 m	Klasse 1 (normale tolerantie)	TV 189	Meetmethode
	± 15 mm/ 1 m ± 17 mm/ 2 m	Klasse 2 (ruime tolerantie)		
Vlakheidstolerantie voor het afgewerkte dekvloeroppervlak ⁽⁵⁾	± 2 mm/ 1 m ± 3 mm/ 2 m	Klasse 1 (strengere tolerantie)	TV 189	Meetmethode
	± 3 mm/ 1 m ± 4 mm/ 2 m	Klasse 2 (normale tolerantie)		
	± 5 mm/ 1 m ± 6 mm/ 2 m	Klasse 3 (ruime tolerantie)		

⁽¹⁾ A: de afstand tussen een peilmerk en het referentiepeil (horizontaal gemeten)

⁽²⁾ d: de afstand tussen een punt van de draagvloer en het dichtstbijzijnde peilmerk

⁽³⁾ d: afstand tussen een punt van de dekvloer en het dichtstbijzijnde referentiepeilmerk

⁽⁴⁾ Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is 'klasse 1 (normale tolerantie)' van toepassing

⁽⁵⁾ Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is 'klasse 2 (normale tolerantie)' van toepassing

⁽⁶⁾ Deze eisen zijn geldig indien de draagvloer een dekvloer betreft.

Indien de draagvloer een betonvloer, dient men te voldoen aan de eisen gesteld in NBN EN 13670 en NBN B 15-400